



POLIURETANO FONDO R-70

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fondo de poliuretano transparente de dos componentes para aplicar sobre madera natural o tintada en mobiliario de interior. Producto de Alta transparencia, buen lijado, buena cubrición y resistencia al descuelgue.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Catalizador / Proporción de mezcla (% en volumen)	50 % de Catalizador Poliur.R-70
Densidad	0.980 ± 0,010 Kg/L
Viscosidad (Copa Ford 4)	100 ± 5 Seg.
Viscosidad de la mezcla (Copa Ford 4)	20 ± 2 Seg
% Sólidos en peso	45 ± 1 %
% Sólidos en peso de la mezcla	39 ± 1 %

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:

Sistemas de aplicación	Pistola Aerogr.Airmix ó Airless
Substrato	Madera
Composición de la mezcla	100% Poliuretano Fondo R-70 50% Catalizador Poliur.R-70 10% Disolvente Universal
Cantidad a aplicar	120 – 150 gr/m ²
Seco al tacto	20 – 30 Min. (según condiciones de secado)
Lijado	12 – 15 horas (según condiciones de secado)
Vida de la mezcla	2 horas a 20° C

- Hacer mezclas que no excedan las 2 horas de trabajo, vigilar la viscosidad y si es necesario añadir disolvente.
- Si la temperatura ambiente es elevada, usar DTE.Retardante Poliur./3.
- Se recomienda aplicar una capa de producto, dejar secar hasta poder lijar superficialmente y aplicar una segunda capa que se lijará y acabará cuando este bien seco.

OBSERVACIONES:

- Agitar el contenido de los envases antes de usar.
- La estabilidad máxima del catalizador es de 6 meses en el envase original sin destapar.
- La aplicación ha de hacerse con buena renovación de aire.
- Para normas toxicológicas, consultar la ficha de seguridad.
- Para mas información, consultar al departamento técnico.