



## POLIURETANO H FONDO BLANCO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fondo de poliuretano blanco de dos componentes. Para aplicar sobre madera natural o DM para mobiliario de interior. Producto de buena pigmentación, buen lijado, alta cubrición y buena resistencia al descuelgue.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS:

Catalizador / Proporción de mezcla (% en volumen)	50 % de Catalizador Poliur.I
Densidad	1.400 ± 0,010 Kg/L
Viscosidad (Copa Ford 4)	Alta viscosidad
Viscosidad de la mezcla (Copa Ford 4)	22 ± 2 Seg
% Solidos en peso	68 ± 1 %
% Solidos en peso de la mezcla	59 ± 1 %

#### CARACTERISTICAS DE APLICACIÓN:

Sistemas de aplicación	Pistola Aero-gr. Airmix ó Airless
Substrato	Madera o DM.
Composición de la mezcla	100% Poliuretano H Fondo Blanco 50% Catalizador Poliur.I 5% Disolvente Universal
Cantidad a aplicar	180 – 200 gr/m <sup>2</sup>
Seco al tacto	15 – 20 Min. (según condiciones de secado)
Lijado	12 – 15 horas (según condiciones de secado)
Vida de la mezcla	2 horas a 20° C

- Para DM en zonas rebajadas con pantógrafo y zonas lijadas, es conveniente aplicar antes Imprimación Poliuretano/40 para evitar agrietamientos.
- Hacer mezclas que no excedan las 2 horas de trabajo, vigilar la viscosidad y si es necesario añadir disolvente.
- Si la temperatura ambiente es elevada, usar DTE.Retardante Poliur./3.
- Se recomienda aplicar una capa de producto, dejar secar hasta poder lijar superficialmente y aplicar una segunda capa que se lijará y acabará cuando este bien seco.

#### OBSERVACIONES:

- Agitar el contenido de los envases antes de usar.
- La estabilidad máxima del catalizador es de 6 meses en el envase original sin destapar.
- La aplicación ha de hacerse con buena renovación de aire.
- Para normas toxicológicas, consultar la ficha de seguridad.
- Para mas información, consultar al departamento técnico.